

Bafas 700 (mineralna strukturna žbuka/malter)

OPŠTI PODACI

Bafas 700 je bijeli jednokomponentni mineralni fasadni malter.

NAMJENA

Bafas 700 je namenjen za dekorativnu zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih zidova.

OSOBI NE

- dobra prionljivost na podlogu
- velika mehanička čvrstoća
- vodootporan
- postojan na atmosferilije
- ne sadrži sastojke štetne po ljudsko zdravlje

TEHNIČKI PODACI

Sastav	cement sa mermernim punilom i specijalnim dodacima
temperatura primene (vazduha i podloge) i relativna vlaga	min.T =+ 5°C , max.T =+ 35°C; rel.vl.< 80%
optimalna radna temperatura	od +10°C do +25°C
vreme sušenja (na 20°C, 65% rel.vlage)	ca. 6 sati suvo na dodir
zaštita od padavina	ca. 24 sata
Nijansa	beli
Odnos mešanja	1 kg edelputz + 200 do 250 g vode
Razređivač	voda
Potrošnja	U zavisnosti od granulacije 1,5 mm – 2,2 - 2,6 kg/m ² 2 mm – 2,9 – 3,1 kg/m ² 2,5 mm - 3,5 – 3,7 kg/m ²
Pakovanje	25 kg
Rok trajanja	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +35°C) proizvod je upotrebljiv 12 meseci.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna, blago hrapava, čvrsta, čista, suva, otprašena, bez masnih mrlja i drugih nečistoća. Sa starih površina oštrom četkom odstraniti sve stare premaze i druge dekorativne nanose, trošne delove, a po potrebi zidove oprati. Pre nanošenja bafas 700 površinu premazati akrilnom podlogom ili grundom u jednom ili dva premaza u zavisnosti od upojnosti zida.

UPUTSTVO ZA RAD

Bafas 700, priprema se dodavanjem 200 do 250 g vode na 1 kg materijala uz mešanje električnim mikserom 3 do 5 minuta do dobijanja homogene mase. Pripremljeni materijal treba da odstoji 5 minuta pre upotrebe. Nanosi se na podlogu metalnom gletoblom u sloju većem od veličine najvećeg zrna u fasadnom malteru. Zaribavanje se vrši plastičnom gletoblom.

Radove izvoditi bez prekida, od jedne do druge krajnje ivice zida. U slučaju više etaža raditi istovremeno na svim etažama počevši od gornje ka donjoj sa dovoljnim brojem radnika.

Preporučujemo da se na jednom objektu koristi bafas 700 iz iste proizvodne šarže . Ako se na jedan zid nanosi fasadni malter različitih proizvodnih šarži ili različitih datuma proizvodnje, da bi se izbegla moguća razlika u bjelini, fasadni malter pažljivo homogenizovati u posudi odgovarajuće veličine.

Radove ne izvoditi pri direktnom uticaju sunčeve svetlosti, po kiši, magli ili jakom vetru (≥ 30 km/h).

NAPOMENA

Preporučujemo izradu oglednih površina na objektu pre početka radova.

Pridržavati se aktuelnih tehničkih uputstava za navedeni materijal.

Dato tehničko uputstvo je rezultat našeg dosadašnjeg znanja i iskustva i dato je kao pomoć u izboru i adekvatnoj primeni proizvoda. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu koja nastane zbog pogrešnog izbora materijala, nepravilne primene ili nekvalitetnog rada.

Neznatno odstupanje u nijansi boje različitih proizvodnih šarži je moguće i ne može biti razlog reklamacije.