

# Bafas unutarnja boja

## OPŠTI PODACI

Bafas unutarnja boja je bijela disperziona boja za unutrašnje zidove.

## NAMJENA

Bafas unutarnja boja namjenjena je za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidova i plafona posebno u prostorijama gde je potrebna veća paropropustljivost ( kuhinje, kupatila, bolničke prostorije i sl.).

## OSOBINE

- dobra prionljivost na podlogu
- dobra pokravnost
- dobra paropropusnost
- otporna na „suvo brisanje”
- nije otporna na pranje i čišćenje
- ne sadrži sastojke štetne po ljudsko zdravlje

## TEHNIČKI PODACI

Sastav	polimerna emulzija sa karbonatnim punilom i specijalnim dodacima
viskozitet (Brookfield, telo 6, 50 min <sup>-1</sup> ) ISO 1625	11000 - 15000 mPa.s
suva materija , ISO 3251	67 ± 1,5 %
pH , ISO 976	9 -10
gustina na 20°C	ca. 1,68 – 1,70 g/cm <sup>3</sup>
temperatura primjene (vazduha i podloge)	min.T =+ 5°C , max.T =+ 35°C
optimalna radna temperatura	od +10°C do +25°C
vrijeme sušenja ( na 20°C, 65% rel.vlage )	ca. 2 - 4 sata između dva premaza
Nijansa	bijela i tonirana po bafas ton karti
Razređivanje	po potrebi može se razrediti vodom max.do 20%
Potrošnja	0,3 kg /m <sup>2</sup> za dva premaza
Pakovanje	1,5, 5 ; 8;15 i 25 kg
Rok trajanja	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +35°C) proizvod je upotrebljiv 12 meseci.

## PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, čista , suva, otprašena, bez masnih mrlja i drugih nečistoća. Novi cementni ili produžni malteri moraju se sušiti najmanje 28 dana (pri normalnim vremenskim uslovima:T =+20°C i rel.vl.= 65%) pre nanošenja Bafas unutarnje boje . Sa starih površina očistiti sve trošne delove, slabo vezane dekorativne nanose, a po potrebi zidove oprati. Neravnine popuniti masom za gletovanje unutrašnjih zidova bafas 441. Može se nanositi preko starih unutrašnjih disperzionih boja i dobro prionulih krečnih boja, a ne može preko uljanih boja, lakova i sl. Prije nanošenja bafas unutarnje boje površinu premazati Bafas podlogom u jednom ili dva premaza u zavisnosti od upojnosti podloge.

---

## **UPUTSTVO ZA RAD**

Bafas unutarnja boja prije upotrebe dobro promješati ručnim električnim mikserom i po potrebi razjediti vodom do 20%. Nanosi se valjkom, četkom ili prskanjem u dva premaza. Vremenski razmak između prvog i drugog premaza je 2 – 4 sata u zavisnosti od temperature vazduha i podloge kao i od upojnosti i vrste podloge.

Preporučujemo da se u jednoj prostoriji koristi Bafas unutarnja boja iz iste proizvodne šarže . Ako se na jedan zid nanosi boja različitih proizvodnih šarži ili različitih datuma proizvodnje, da bi se izbegla moguća razlika u nijansi boje treba ih pažljivo promješati u posudi odgovarajuće veličine. Bafas unutarnja boja može se tonirati tinting sistemom i to u pastelnim nijansama.

---

## **NAPOMENA**

Preporučujemo izradu oglednih površina na objektu pre početka radova.  
Pridržavati se aktuelnih tehničkih uputstava za navedeni materijal.  
Dato tehničko uputstvo je rezultat našeg dosadašnjeg znanja i iskustva i dato je kao pomoć u izboru i adekvatnoj primeni proizvoda. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu koja nastane zbog pogrešnog izbora materijala, nepravilne primjene ili nekvalitetnog rada.  
Neznatno odstupanje u nijansi boje različitih proizvodnih šarži je moguće i ne može biti razlog reklamacije.