



bafas ferbeton

ferbeton

NAMJENA

Suhi mineralni posip s tvrdim mineralima, za površinsko obogaćivanje industrijskih betonskih podova i estriha, za lakša i srednja opterećenja

PRIPREMA I IZVOĐENJE

Na 1 m² stavimo 5 do 7 kg BAFAS FERBETONA ovisno otpornosti koju želimo postići, a koja ovisi o budućem opterećenju pritiska u objektu. Povećavanjem količine TAL M KVARC-a na m² povećavamo otpornost i otpornost poda.

UVJETI RADA

Temperatura podloge i zraka od +5 - 30 Co. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetra potrebno je zaštititi pomoću zaštitne zavjese.

PAKIRENJE

Vreća 25kg

POTROŠNJA

5 – 7 kg/m²